

摩耗試験

試験報告書

平成 22 年 11 月 8 日

ピンチブロック株式会社



- 試験終了日 ①平成 22 年 10 月 6 日
②平成 22 年 8 月 1 1 日
- 試料名 スライド加工 AZ シリーズ
①AZ-501
②AZ-505 計 2 点
- 試験の目的 摩擦に対するスライド加工面の劣化状況の確認
- 試験項目及び結果
摩擦試験
外 観 ①、②共にゴム面の露出、亀裂を認めず
- 試験方法
摩擦試験機 II 形（学振形）使用
試料（約 220 mm）の長手方向に対し同方向に記載条件の相手面を圧着接触させ、
110 mm 間往復させる。
相手面：白色ウレタン塗装の木材
圧着荷重：試料を相手面と 2 mm 圧着
摩擦速さ：往復 43 回／分
摩擦回数：1000000 回
- 備 考
室 温：23℃

—以上—